

Brandschutzbeschichtung FLAMMOTECT A



Anwendung

- Brandschutzbeschichtung (Ablationsbeschichtung) für Kabel und Kabelabschottungen im Innen- und Außenbereich
- Beschichtung von nichtbrennbaren Mineralfaserplatten (Schmelzpunkt > 1.000 °C)
- Einsatz im System:
FLAMMOTECT COMBI 90

Ihre Vorteile

- Elastisch, beständig gegen Feuchtigkeit, Frost und Tauwechsel und UV-Licht
- Lieferbar im praktischen Kunststoff-eimer in streichfähiger Konsistenz zur einfachen Verarbeitung durch Auftrag mittels Pinsel, Rolle oder Airlesslackierung (für die bevorzugte Verarbeitungsviskosität darf dem Produkt bis zu 2 % Wasser zugegeben werden) oder als spachtelbare pastöse Masse zur Verarbeitung aus der 300 ml Kartusche
- Gebrauchsfertig



Produktleistungen

Leistungserklärung (DoP)	011551-FLAMMOTECT-A
Eigenschaften	lösungsmittel- und halogenfreie, wässrige, Brandschutzbeschichtung mit anorganischen und organischen Füllstoffen
Dichte (+20 °C)	1,34-1,48 g/cm ³
Viskosität (+20 °C)	6.000-10.000 mPas
Lösungsmittelanteil, VOC-Gehalt (GS-11, Green Seal Standard)	< 50 g/l
Verarbeitungstemperatur	> +5 °C, relative Luftfeuchtigkeit < 85 %
Trocknungszeit (+23 °C/65 % ±3 % RF)	staubtrocken: min. 4-6 Stunden, überstreichbar mit sich selbst: min. 8 Stunden, durchgetrocknet: min. 4 Tage, abhängig von der Schichtdicke
Lagertemperatur	+5 °C bis +25 °C
Lagerung	vor Frost schützen, kühl und trocken lagern
Haltbarkeit	18 Monate

Ausführung	Typ	Farbe	Inhalt	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
feste Farbe	Eimer	weiß	12,5 kg/Eimer	162948	1	Stück
Spachtel	Kartusche		310 ml/Kartusche	144895	12	
				144896		

Auspresspistolen finden Sie im Kapitel „Werkzeuge“.